

平成 年 月 日

殿

ビルマテル株式会社  
東京都中央区日本橋茅場町1-7-5  
日経茅場町第2別館2F  
TEL 03-5847-8552  
FAX 03-5847-8555

## 承認願

◎品名 エコロベースブロック16(溝付き)

◎材質 発泡ポリスチレン

◎規格 2000×1000×500(mm)

重量	体積	材料	
kg/個	( $\text{cm}^3$ )	密度(kg/m <sup>3</sup> )	発泡倍率(倍)
16	989	16.17	61.8

5%圧縮強度(Kpa)	曲げ強度(Kpa)	許容圧縮応力(Kpa)	難燃性
90	220	34	有り

### ◎耐薬品性

水	塩水	強酸(濃硝酸は除く)	弱酸
安定	安定	安定	安定

アルカリ類	植物油	豚油	鉱油
安定	安定	安定	膨潤する

ガソリン	エステル類	チトン類	塩素化炭化水素
膨潤又は溶ける	溶ける	溶ける	溶ける

### ◎加熱変化

80℃以上で加熱変化の可能性がある。(85℃で表面の凸凹が発生。85℃～90℃で寸法変化が大きくなる。)