

殿

ビルマテル株式会社
 東京都中央区日本橋茅場町1-7-5
 日経茅場町第2別館2
 TEL 03-5847-8552
 FAX 03-5847-8555

承認願

◎品名 フェーストーンウォール

◎フェーストーンウォールの規格

試験項目	単位	試験結果
高密度	kg/m ³	113
曲げ弾性率	MPa	13.0
曲げ強さ	MPa	0.443
圧縮弾性率	MPa	5.18
圧縮強さ	MPa	0.107
落球衝撃	1kg×1m 1kg×2m	へこみが認められるが割れは認められない へこみが認められるが割れは認められない
重量	m	H300で6.1Kg/H400で7.3Kg H500で8.5Kg/H600で9.7Kg

※高分子試験・評価センターによる試験データー

◎発泡スチロールの規格

密度	熱伝導率	圧縮強度	曲げ応力	吸水量	燃焼性
kg/m ³	kcal/mh°C	kgf/cm ²	kgf/cm ²	g/100cm ³	
25	0.030	1.4	4.0	1.0以下	自己消火

◎装飾仕上げ材の規格

項目	結果	規定		
透水性試験 ml	合格	0.3		
耐水性試験	合格	表面部、目地部等に異常はないこと		
付着強さ N/cm ²	標準状態	36.8		
	浸水後	19.0		
下地追従 性試験 mm	標準状態	SWM : 1000時間後	80° C加熱30日後	
	-10° C	1.5	1.2	1.0
	0° C	2.0	1.7	1.5
	20° C	2.5	2.0	1.8
耐候性	60° C	2.5	2.0	2.1
	1000時間	2000時間	3000時間	
	著しい変化なし	著しい変化なし	著しい変化なし	

◎ジョイント材の規格

ドブ漬けメッキ仕上げしたものとする。